

# GIGACYKLOVÁ ÚNAVA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV

## GIGACYCLE FATIGUE OF CONSTRUCTION MATERIALS

Otakar BOKŮVKA, František NOVÝ, Marián ČINČALA<sup>1</sup>, Ludvík KUNZ<sup>2</sup>

### *Abstrakt*

Autori v práci uvádzajú pôvodné poznatky o únavovej rezistencii vybraných konštrukčných materiálov v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania ( $10^7 < N < 10^{10}$  cyklov) zisťovanej pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní (frekvencii zaťažovania  $f \approx 20$  kHz, teplote  $T = 20 \pm 10$  °C, asymetrie cyklu  $R = -1$ ).

**Kľúčové slová:** konštrukčné materiály, gigacyklová únava, vysokofrekvenčné zaťažovanie.

### *Abstract*

Authors in this work present original knowledge about fatigue resistance of selected construction materials in the region of very high numbers cycles of loading ( $10^7 < N < 10^{10}$  cycles) determinated at high frequency cyclic loading (frequency of loading  $f \approx 20$  kHz, temperature  $T = 20 \pm 10$  °C, load ratio  $R = -1$ ).

**Keywords:** construction materials, gigacycle fatigue, highfrequency loading.

## ÚVOD

Degradácia konštrukčných materiálov spôsobená únavou je vážnym problémom inžinierskej praxe, viac ako 90 % všetkých prevádzkových lomov sú lomy únavové [1, 2]. Únave konštrukčných materiálov tak v oblasti nízkocyklovej (Manson - Coffin) ako aj v oblasti vysokocyklovej (Wöhler) je preto už viac ako 150 rokov venovaná oprávnená pozornosť [2, 3].

Koncepcia hodnotenia odolnosti voči únave, hodnotenie únavovej životnosti ( $\sigma_a = f(N)$ ) v oblasti vysokocyklovej je založená na experimentálnom určovaní medze únavy  $\sigma_c$  pri vztážnom počte  $N = 2 \cdot 10^6 \div 10^7$  cyklov (platí pre ocele a liatiny), to znamená na koncepcii trvalej únavovej pevnosti, bezpečnom namáhaní za hranicou  $N = 10^7$  cyklov [4, 5]. Realita je však iná. K lomom únavou u konštrukčných materiálov dochádza d'aleko za hranicou  $N = 10^7$  cyklov, amplitúda cyklického napäťia  $\sigma_a$  d'alej klesá s rastúcim počtom zaťažujúcich cyklov  $N$  a koncepcia trvalej únavovej pevnosti, bezpečného namáhania nezodpovedá skutočnej, súčasnej realite [6, 7]. Rešpektujúc vyššie uvádzané skutočnosti sa významne svetové experimentálne pracoviská veľmi významne venujú degradácii konštrukčných materiálov spôsobenej únavou za hranicou  $N = 10^7$  cyklov, zvyčajne v oblasti od  $N = 10^7$  cyklov do  $N = 10^{10}$  cyklov zaťažovania, hovorí sa o gigacyklovej únave. Intenzívne sú diskutované otázky fyzikálnej podstaty medze únavy a existencie medze únavy (najvyšší výkmit napäťia pri určitom strednom napätií, ktorý súčiastka alebo konštrukcia vydrží bez porušenia po teoreticky neobmedzený počet cyklov), degradačné mechanizmy pri veľmi nízkych hodnotách amplitúdy plastickej deformácie, šírenie krátkych únavových trhlín extrémne nízkymi rýchlosťami, úloha inkluzií, pórov, dlhých hraníc zín,

<sup>1</sup> prof. Ing. Otakar BOKŮVKA, PhD, Ing. František NOVÝ, PhD., Ing. Marián ČINČALA, PhD., KMI SjF, Žilinská univerzita v Žiline, [otakar.bokuvka@fstroj.utc.sk](mailto:otakar.bokuvka@fstroj.utc.sk)

<sup>2</sup> prof. RNDr. Ludvík KUNZ, CSc., Ústav fyziky materiálov AV ČR, [kunz@ipm.cz](mailto:kunz@ipm.cz)

Lektoroval: prof. Ing. Marián BURŠÁK, PhD., KNoM, HF TU v Košiciach, [marijan.bursak@tuke.sk](mailto:marijan.bursak@tuke.sk)

povrchová a pod povrchová iniciácia únavových trhlín, existencia viacerých vetví na krivke závislosti  $\sigma_a = f(N)$  atď. [8, 9, 10].

Experimentálnym problémom zistovania únavovej životnosti pri nízkofrekvenčnom zaťažovaní ( $f < 200$  Hz) v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania je však čas potrebný k získaniu výsledkov. Ako vhodné, v súčasnosti a perspektívne používané, sa preto javia metódy a postupy vysokofrekvenčného cyklického zaťažovania s pracovnými frekvenciami  $f \approx 20 \div 23$  kHz, Tab. 1 [1, 7, 11, 12]. Prínosom je predovšetkým významná časová úspora vlastných skúšok na únavu.

**Závislosť doby skúšky na únavu od použitej frekvencie zaťažovania**


**Tabuľka 1**

Zaťaženie \ Cykly	$N = 10^7$	$N = 10^8$	$N = 10^9$	$N = 10^{10}$
Nízkofrekvenčné (50 Hz)	$\approx 2,3$ dňa	$\approx 23$ dní	$\approx 230$ dní	$\approx 6,3$ roka
Vysokofrekvenčné (20 kHz)	$\approx 9$ min.	$\approx 90$ min.	$\approx 15$ hod.	$\approx 6,2$ dňa

V predloženej práci sú uvádzané výsledky o únavovej životnosti  $\sigma_a = f(N)$  zisťovanej vo vybraných konštrukčných materiáloch pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní ( $f = 20$  kHz,  $T = 20 \pm 10$  °C,  $R = -1$ ) v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov ( $10^7 < N < 10^{10}$  cyklov).

## EXPERIMENTY

Únavová životnosť, závislosť  $\sigma_a = f(N)$  bola zisťovaná vo vybraných materiáloch, v Mg-zlatinách AZ31 a AZ91 [14], v mikrolegovanej oceli E700TS [15], ultrajemnozrnnnej medi [16] a v ADI (Austempered Ductile Iron) liatine [17]. Z dodaných materiálov boli odobraté skúšané vzorky, následne navrhnuté (rešpektujúc odporúčania Salamu a Lameranda [12]) a trieskovým obrábaním vyrobené skúšané tyče, ktorých obecný tvar a rozmer sú uvedené na obr. 1. Celková dĺžka skúšaných tyčí sa pohybovala od 50 do 80 mm. Skúšané tyče boli v pracovnej časti ( $\phi 4$  mm) brúsené a leštené s cieľom čo najviac eliminovať vplyv povrchu na výsledné únavové charakteristiky. Skúšané tyče po návrhu, výrobe a ciachovaní splňali požadované rezonančné podmienky. Vlastné únavové skúšky boli realizované na skúšobnom zariadení KAUP-ŽU Žilina [1, 11] pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní sínusového charakteru, striedavý súmerný ťah – tlak ( $R = -1$ ), pri frekvencii  $f = 20$  kHz a teplote  $T = 20 \pm 10$  °C (intenzívne chladenie cirkulujúcou vodou s inhibítormi [13]).




Obr.1 Tvar a rozmery skúšaných tyčí


## VÝSLEDKY A ICH DISKUSIA

Únavová životnosť, závislosť  $\sigma_a = f(N)$ , vybraných konštrukčných materiálov, zistovaná pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania je uvedená na obr.2 až obr.5.



U všetkých skúšaných materiálov bol zaznamenaný pokles amplitúdy cyklického napäťia  $\sigma_a$  s rastúcim počtom cyklov N do porušenia za hranicou  $N = 10^7$  cyklov, pričom  $\Delta\sigma_a$  bolo v rozmedzí od  $\Delta\sigma_a = 20$  MPa do  $\Delta\sigma_a = 40$  MPa. Táto skutočnosť je v súlade s prácami [6-16].



Obr.2 Závislosť  $\sigma_a = f(N)$ , Mg-zliatiny AZ31 a AZ91



Obr.3 Závislosť  $\sigma_a = f(N)$ , mikrolegovaná ocel E700TS

Obr.4 Závislosť  $\sigma_a = f(N)$ , ultrajemnozrnná med'Obr.5 Závislosť  $\sigma_a = f(N)$ , ADI liatina

Vyššie hodnoty (az  $\Delta\sigma_a = 200$  MPa) boli namerané u povrchovo spevnených ocelí a najmä u materiálov vysokých pevností ako sú napr. ocele menovitého použitia (ocele na ložiská, pružiny, atď.). K iniciácii únavového poškodenia a následne k lomom únavou dochádzalo tak z povrchu ako aj z vnútra skúšaných tyčí, pričom u liatych materiálov (Mg-zliatiny, ADI liatina) únavové trhliny prednoste iniciovali na mikroskopických zlievarenských chybách (póry, mikropóry, stiahnutiny, mikrostiahnutiny). Vnútorné defekty štruktúry, póry, stiahnutiny, inkluzie, ale aj grafické častice, dlhé hranice zrn vhodne orientované, veľmi malé zrná, atď. významne, negatívne ovplyvňujú únavovú životnosť v gigacyklovej oblasti zaťažovania [6-10,14, 17, 18]. Únavová životnosť, závislosti  $\sigma_a = f(N)$  majú kontinuálny charakter (obdobne práce Bathiasa et al. [7,21]), nebolo zaznamenané tzv. plató, resp. dvojstupňový [10], či trojstupňový [9] charakter

krivky životnosti. Kontinuálny charakter závislosti je preukázaný aj v porovnaní výsledkov nízkofrekvenčné vs. vysokofrekvenčné cyklické zaťažovanie, obdobne ako v prácach [20, 21]. Neprejavil sa výrazne vplyv frekvencie na únavové charakteristiky. Výsledky sú rovnaké, prípadne medza únavy  $\sigma_c$  (pri  $N = 10^7$  cykloch) je len mierne vyššia. Vysvetlenie možno nájsť v skutočnosti, že pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní sú pri stanovení únavovej životnosti v oblasti gigacyklovej únavy resp. pri určovaní rýchlosť šírenia sa únavových trhlín v blízkoprahovej oblasti veľmi nízke hodnoty amplitúdy plastickej deformácie vrátane nízkej rýchlosť jej rastu. Deformačné a lomové charakteristiky sú si podobné pri nízkych a vysokých frekvenciách skúšania [22]. S ohľadom na inžiniersku prax, návrh a použitie vhodného materiálu pre súčiastky, konštrukcie, sú údaje o medzi únavy  $\sigma_c$  (stanovené do  $N = 10^7$  cyklov) nadhodnotené, vyššie. Túto skutočnosť je potrebné rešpektovať pri optimálnom návrhu predovšetkým tam, kde sa predpokladá použitie konštrukčného materiálu v gigacyklovej oblasti cyklického zaťažovania, skutočné hodnoty  $\sigma_a$  sú totiž nižšie.

## ZÁVERY

Na základe získaných výsledkov o únavovej životnosti vybraných konštrukčných materiálov v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania zisťovaných pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní je možné konštatovať tieto skutočnosti:

- vysokofrekvenčné cyklické zaťažovania s pracovnými frekvenciami ( $f \approx 20$  kHz) je vhodným experimentálnym nástrojom k zisťovaniu únavovej životnosti v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania ( $10^7 < N < 10^{10}$  cyklov),
- amplitúda aplikovaného cyklického napäťia  $\sigma_a$  klesala s rastúcim počtom cyklov  $N$  za hranicou  $N = 10^7$  cyklov u všetkých skúšaných experimentálnych materiálov,
- pokles amplitúdy cyklického napäťia  $\sigma_a$  za hranicou  $N = 10^7$  cyklov bol v sledovaných oblastiach veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania cca  $\Delta\sigma_a = 20 \div 40$  MPa,
- lomy únavou boli pozorované u všetkých skúšaných experimentálnych materiálov v celom sledovanom intervale veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania ( $10^7 < N < 10^{10}$  cyklov),
- iniciácia porušenia únavou bola pozorovaná tak z povrchu ako aj z vnútra (v objeme, pod povrchom) skúšaných tycí,
- nebol zaznamenaný významný vplyv frekvencie zaťažovania, výsledky (nízkofrekvenčné cyklické zaťažovanie) kontinuálne nadväzujú s dobrou zhodou na získané výsledky (vysokofrekvenčné cyklické zaťažovanie),
- konvenčne zisťovaná medza únavy  $\sigma_c$  (pri  $N = 2.10^6 \div 10^7$  cyklov) je nadhodnotená voči získaným výsledkom za hranicou  $N = 10^7$  cyklov (získané hodnoty  $\sigma_a$  sú nižšie), čo je negatívne zistenie predovšetkým pre materiály (súčiastky, konštrukcie), u ktorých sa predpokladá spoľahlivá bezporuchová činnosť v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania.

Práca bola čiastočne podporovaná projektmi VEGA č. 1/1077/04, APVT č. 20-012804 a SK 59/2006.

## LITERATÚRA

- [1] BOKŮVKA, O. et al.: *Low and High Frequency Fatigue Testing*, EDIS ŽU Žilina, 2002, 100 s.
- [2] KUNZ, L.: *Experimentální stanovení únavových charakteristik materiálů*, EDIS ŽU Žilina, 2003, 81 s.
- [3] WÖHLER, A. Z.: Bauw. 8, 642, 1858, 10, 583, 1860, 13, 233, 1863, 16, 67, 1866, 20, 74, 1870. Engineering 11, 199, 1871
- [4] Skúška na únavu STN 42 0362. Základné pojmy a značky, STN 42 0363 Metodika skúšania
- [5] ASTM E 468-90 Standard Practice for Presentation of Constant Amplitude Fatigue Test Results for Metallic Materials
- [6] STANZL-TSCHEGG, S., MAYER, H.: In. Proc. Int. Conf. Fatigue in the Very High Cycle Regime, Vienna, Austria, 2001
- [7] BATHIAS, C., PARIS, P. C.: *Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice*. M. Dekker, N. York, 2005
- [8] ASAMI, K., HIRONAGA, M.: J. Soc. Mat. Sci., Japan, Vol. 43, 1994, p. 12
- [9] NISHIJAMA, K., KANAZAWA, K.: *Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct.*, 22, 1999, p. 601
- [10] MURAKAMI, Y. et al.: *Fatigue Fract. Engng., Mater. Struct.*, 22, 1999, p. 581
- [11] PUŠKÁR, A.: *Vysokofrekvenčná únava materiálov*, EDIS ŽU Žilina, 1997
- [12] SALAMA, K., LAMERAND, R. K.: Ultrasonic Fatigue, Met. Soc. AIME, N. York, 1982
- [13] HADZIMA, B., PALČEK, P.: *The electrochemical characteristics of AISI 316L steel in 0.9 % NaCl*. In.: Proc. of 22<sup>nd</sup> Int. Colloquium, Czestochowa University of Technology, Poland, Czestochowa 2005, pp. 215-220
- [14] NOVÝ, F., ZÚBEROVÁ, Z., BOKŮVKA, O.: In. Proc. VII. Miedz. Konf. Naukowa, Nowe techn. i osiąg. w material. i inż. materiałowej, Czestochowa, PL, 2006
- [15] BURŠÁK, M., BOKŮVKA, O., MAMUŽIĆ, I., MICHEL, J.: *Metalurgia* 39, 2000, s. 243
- [16] KUNZ, L., LUKÁŠ, P., SVOBODA, M., BOKŮVKA, O.: *Materials Engineering*, 12, 3, 2005, s. 2
- [17] NICOLETTO, G., BOKŮVKA, O., COLLINI, L., KOPAS, P.: *Transaction of Famena*, 29, 2005, p. 9
- [18] MAYER, H. et al.: In. Proc. Magnesium 97, Israel, 1997
- [19] VĚCHET, S., KOHOUT, J., HANZLÍKOVÁ, K.: Communications, 2, 2004, p. 12
- [20] WANG, Q. Y. et al.: *Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct.*, 22, 1999, p. 667
- [21] BATHIAS, C.: *Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct.*, 22, 1999, p. 559
- [22] STANZL-TSCHEGG, S.: *Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct.*, 22, 1999, p. 567