

NIEKTORÉ POZNATKY Z TENZOMETRICKÉHO MERANIA ZA VYSOKÝCH TEPLÔT V PŘEVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH SLABINGU VSŽ KOŠICE

Prof. Ing. Gejza Eggenberger, DrSc.,
Doc. Ing. František Trebuňa, CSc.,
Doc. Ing. Vladimír Jurica, CSc.,
Ing. Vladimír Ivančo, CSc.,
Vysoká škola technická Košice

Valcovacia stolica slabingu vo VSŽ predstavuje so zreteľom na výrobný program celého podniku veľmi dôležitý a v súčasnosti možno povedať nezastupiteľný uzol technologického reťazca. Zistenie trhlin na stojane slabingu v miestach upevnenia vodiacich lišt válcov bolo signálom k zahájeniu akcie zistiť vplyv týchto trhlin na životnosť stojanu. V prípade vytvorenia podmienok pre šírenie trhlin a v konečnom dôsledku pre stratu funkčnej spoľahlivosti, bolo by potrebné vykonať protopatrenia smerujúce k náhrade, resp. oprave stojanu v čase k oprave nevyhnutne potrebnou. Úlohu posúdiť túto situáciu prijal kolektív pracovníkov ČSAV v Prahe pod vedením akad. J. Němca.

Po dohode medzi ČSAV, VSŽ a VŠT Košice, pracovníkom KTMaP pripadla úloha vykonať tenzometrické meranie za účelom zistenia napätostí v stojane slabingu.

Na základe požiadaviek ČSAV a po ich korekcií so zreteľom na reálne podmienky aplikácie tenzometrických snímačov na stojan slabingu i prístrojového vybavenia, boli dohodnuté miesta aplikácie na prednom pravom i ľavom stojane.

Teplota na stojane pri neprerušenej prevádzke bola zistená v rozmedzí 95° - 110°C.

Pretože podmienky pre inštaláciu snímačov počas 16 hodinovej odstavky stolice boli veľmi zložité, predchádzala meraniu dôkladná príprava.

V období prípravy sme sústredili pozornosť na overenie činnosti a funkčnej spoľahlivosti nám dostupných adhezív pri zvýšených teplotách nad 100°C, ako aj vhodnosti ochrany sni-

mačov pred vonkajšími vplyvmi (para, sálavé teplo, voda, okuje a pod.).

V laboratórnych podmienkach sme overovali schopnosť tmeľov spoľahlivo prenášať ťmykovú silu pri prenose deformácie z meraného povrchu na odporový drôt. Ako nevhodné pre tento účel sa ukázalo použitie tmeľu československej výroby TM-3 a BF-2, ale aj tmeľov X 60 a Z 70 fy HBM. Dobrá zhoda s vypočítanými hodnotami deformácií sa na nosníkoch, ktoré boli vystavené dlhodobému statickému zaťaženiu pri teplotách do 150°C dosiahla pri použití tmeľu EP 250 fy Hottinger - Baldwin. V súvislosti s použitím tohto lepidla vznikol problém zabezpečiť predpísaný časový režim pre jeho vytvrdenie. Z uvedeného dôvodu sa prišlo k aplikácii snímačov v laboratórnych podmienkach na oceľové podložky a tie boli na stojan privarené kútovými zvarmi. Veľkosť podložiek, ako aj ich hrúbka bola volená so zreteľom na priečnu stabilitu podložky a na teplotný gradient v podložke pri ich priváraní.

Pre meranie boli použité snímače typu 6/120 LG 11 fy Hottinger - Baldwin Messtechnik.

Zvýšená pozornosť bola venovaná ochrane snímačov, pre ktorú po rozsiahlych skúškach bol použitý gumový povlak SG-250.

Kábeláži bola chránená azbestovou tkaninou. Meranie bolo vykonané tenzometrickou dynamickou aparatúrou TDA-6 a oscilografom 8 LS-1.

Analýza nameraných hodnôt pomerných deformácií, z nich vyplývajúcich hodnôt napätí a valcovacích tlakov v závislosti na čase odpovedá teoretickému rozboru valcovacích pomerov pri valcovaní i experimentálnym výskumom na slabíngoch rovnakého typu v ZSSR.

Dosiahnuté výsledky dobre korešpondujú s výsledkami uverejnenými v práci: Davilbekov N.Ch. Soveršenstvovanie procesa prokatki na eljabinge, Moskva "Metalurgia" 1983.